

Mipa 2K MS C 210 bezbarvý lak

Obj. číslo: 232750000

Informace o výrobku

mipa

Professional Coating Systems

strana 1 / 2

Použití

Vysoce plnivý dvousložkový akrylový bezbarvý lak s UV ochranou, který se neředí. Vynikající lesk a úroveň laku již v první vrstvě, čímž šetří čas a materiál. Po přidání tužidla Mipa 2K MS 10 nebo tužidla 2K MS 25 připraven k použití. Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a vlivům prostředí, odolný proti žloutnutí, trvalé zachování lesku.


Teoretická vydatnost : 6,0 - 8,0 m²/l

Pokyny ke zpracování



Odstín

Bezbarvý



Míchací poměr

Tužidlo

Na váhu lak : tužidlo

Na objem lak : tužidlo

Mipa 2K MS tužidlo

--

2 : 1



Tužidlo

kompletní lakování

částečné lakování

MS 25

MS 10



Zpracovatelnost

4 - 6 při 20 °C



Ředění

Po přidání tužidla připraveno k aplikaci



Viskozita při lakování

Pistole s horní nádobkou

Airmix / Airless

16 – 18s DIN 4mm/20 °C



Zpracování

Zařízení

Tužidlo

Tlak (bar)

Tryska(mm)

Vrstvy

Ředění

Pistole s horní nádobkou


-

2 – 2,5

1,2 – 1,3

1 - 2

-



Odvětrání

5 - 10 min. mezi jednotlivými vrstvami

Tloušťka suchého filmu

ca. 40- 50 µm (suchá vrstva)



Schnutí

Teplota objektu

Proti prachu

Na dotek

Pro montáž

Brusitelné

Přelakovatelné

20 °C

30 min

6h

24h

--

--

60 °C

5 min

30 min

2h

--

--

Version: d 5/11/07

Výrobce: MIPA SE, Am Oberen Moos 1, D-84051, Essenbach, www.mipa.de Distributor: Stanislav Musil, s.r.o., Pekařská 2398/11, 350 02 Cheb.

Tel: +420 602 495 328 www.mipa-barvy.cz, www.mipa-paint.cz

Mipa 2K MS C 210 bezbarvý lak

Obj. číslo: 232750000

Informace o výrobku

mipa

Professional Coating Systems

strana 2 / 2

Poznámky

Skladovatelnost: Skladovat v suchu, chránit před mrazem a přímým sluncem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 3 roky.

Obsah VOC:

Podmínky pro zpracování: Od +10 °C a do 75% relativní vzdušné vlhkosti. Dostatečný přívod a odvod vzduchu.