

Obj.číslo: 232450000

Mipa 2K-MS-Klarlack C75

Mipa 2K MS Bezbarvý lak C75

**Mipa 2K MS Klarlack C75**

Revize 4/11/07

2K MS Klarlack C75 je MS akrylový lak určen pro celolaky i lakování jednotlivých dílů osobních i užitkových automobilů. Vyznačuje se zvláště brilantní průzračností. Univerzálně použitelný pro dvouvrstvé lakování, má dobrou chemickou a mechanickou odolnost. Vyznačuje se odolností proti UV záření a nežloutnutí ve vrchní vrstvě. Vyznačuje se vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, dobrou plnivostí, s vysokým obsahem pevných částic a vysokým leskem.

Teoretická vydatnost: 6 - 8 m²/l**Technické údaje:**

Barva: Bezbarvý
Specifická hustota: 0,996 g/cm³ (DIN 53 217)
Viskozita pro stříkání (20 °C): 18 - 20 s 4 mm DIN
Obsah netěkavých složek: 49,20%
Specifická hmotnost:

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 420 g/l, kategorie

Obsah VOC v přípravku: g/l

Michací poměr:	2 : 1 na objem			
Tužidlo:	Celolak:	Mipa 2K MS Tužidlo MS25, MS40		
	Lakování dílů:	Mipa 2K MS Tužidlo MS10		
Ředění:	Mipa 2K Ředidlo V10, V25, V40 (10 %)			
Zpracování:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy	Ředění
Stříkací pistole / s horní nádobkou	2 - 2,5	1,2 - 1,3	2	10%
HVLP	2 - 2,2	1,2 - 1,3	2	10%
	0,7 tlak na trysce			
Zpracovatelnost (20°C):	1 hod. s Mipa 2K MS10 Tužidlem 4 hod. s Mipa 2K MS25 Tužidlem 6 hod. s Mipa 2K MS40 Tužidlem			
Tlůšťka vrstvy:	40 - 50 µm			
Odvětrání:	5 - 10 min. mezi jednotlivými vrstvami			
	10 -15 min. odvětrání před sušením			
Schnutí:	Proti prachu:	Na dotyk:	Pro montáž	
Teplota okolí 20°C:	25 - 30 min.	10 - 12 hod.	24 hod.	
Teplota okolí 60°C:		30 min.	1 hod.	
IR zářič krátkovlnný		8 min.		
IR zářič středně vlný		10 - 15 min.		

Podmínky pro zpracování: od + 10 °C a do 80 % relativní vzdušné vlhkosti.**Bezpečnostní upozornění:**

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Zajistěte dostatečné větrání. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem a přímým sluncem. Optimální teplota skladování od + 5 °C do + 25 °C. Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu min. 3 roky.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci odevzdávejte čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.

Výrobce: MIPA SE, Am Oberen Moos 1, D-84051, Essenbach, www.mipa.de

Distributor: Stanislav Musil, s.r.o., Pekařská 2398/11, 350 02 Cheb, tle. fax 354 434 103, www.mipa-barvy.cz