

Obj.číslo: 212 360 001
212 360 002

Mipatherm-Spray

Mipatherm teplotně odolná barva 400ml



Mipatherm-Spray

Revize 01/02/2011

Mipatherm sprej - je vysoce kvalitní speciální barva s dlouhodobou teplotní odolností do 800°C a s antikorozi ochranou. Vhodná pro lakování tepelně zatížených dílů - výfuků, motorových bloků, trub a grilů. Optimální vlastnosti filmu po prvním tepelném zatížení. Nevločkovatí a netrhá se. Rychleschnoucí, vynikající přilnavost, vynikající krytí a plnivost. Částečná odolnost vůči rozpouštědlům (přechodné zatížení) je přibližně po 1 - 2 h po dosažení teploty 200 °C. Optimální vlastnosti barvy a plná chemická a mechanická pevnost se dosáhne po prvním teplotním zatížení (alespoň přibližně 1 hodinu při 400 °C)

Sprej je vybaven nastavitelnou tryskou pro široký rozsah aplikací.

Obchodník přijímá odpovědnost za finální produkt!

Pozor: **Pozor nádobka je pod tlakem !**

Technické údaje:

Barva: černá (212 360 001), stříbrná (212 360 002)

Stupeň lesku: mat

Specifická hustota: 0,803 g/cm³ (DIN 53217)

Viskozita:

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky, kategorie B/e : 840 g/l (2007)

Obsah VOC v přípravku: 716,0 g/l Obsah VOC v aplikační směsi:

Konzistence: Aerosol

Příprava: Před použitím důkladně promíchat

Odvětrání: 3 - 5 min

Schnutí:	Proti prachu 20°C	Na dotyk 20°C	Na montáž 20°C
	15 min.	30 - 40 min.	2 3 hod.

Zpracování:

Podklad musí být čistý, suchý, odmaštěný a rozbroušený.

Sprejovou dózu je nutné před použitím dokonale promíchat cca 3 minuty.

Aplikujte ze vzdálenosti 20 - 30 cm od lakované plochy. Nanášejte v několika slabých vrstvách (tloušťka suché vrstvy 20 - 30µm) , mezi vrstvami nechte důkladně odvětrat. Přebroušení materiálu lze provádět jak za sucha tak i pod vodou.

Po dokončení nástřiku obraťte dózu dnem vzhůru a trysku naprázdno prostříknete - zabráníte tak zaschnutí materiálu v trysce ventilu.

Podmínky pro zpracování: Od +10°C a do 80% vzdušné vlhkosti.

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Další bezpečnostní pokyny: viz Bezpečnostní list.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C

Skladovatelnost v dobře utěsněných nádobách v chladu a suché místnosti 2 roky.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.