



Professional Coating Systems

TECHNICKÝ LIST

MIPA V.I.P.

aktualizace 11/04

Dvouvrstvá báze s extrémním barevným efektem pro exkluzivní lakování osobních automobilů a motocyklů. Přelakováním 2K-HS Mipa Klarlakem C 420 nebo 2K-HS Mipa Klarlakem C85 nebo 4CR 2K-HS lakem se dosáhne ochrany před povětrnostními vlivy a výsledného vysokého lesku.

Vydatnost	10-12 m²/l (při 20µ)			
Odstín pozor-předepsaný podklad	Phönix, Gemini, Aquarius, Andromeda, Mars, Sirius, Venus, Pollux			
Míchací poměr	2:1 na objem			
Tužení	-			
Ředění	Mipa BC ředidlo			
Viskozita pro stříkání při 20°C	18-22 sec. 4 mm DIN			
Zpracování	Tlak	Tryska	Vrstvy	
Pistole / horní nádobka	3 - 4 bar	1,3 - 1,4 mm	2-(3)	
HVLP	2,5 - 3 bar	1,3 mm	2-(3)	
Zpracovatelnost	není omezeno			
Tloušťka vrstvy	15 - 20 µm			
Odvětrání	2 - 5 minut mezi vrstvami			
Schnutí	Přelakovatelné	Proti prachu	Na dotyk	Pro montáž
Teplota okolí 20°C	po 10-15 min.	Přelakovatelné MIPA 2K klarlakem nebo 4CR 2K klarlakem		
Obsah VOC	Max.obsah VOC dle vyhl.509/2005 Sb, kat.B/e: 840 g/l)			
	Tento produkt obsahuje max. 779 g/l VOC			

Upozornění:

Podmínky pro zpracování: od +10°C a do 75 % relativní vzdušné vlhkosti. Nelze použít přímo na původní termoplastický nástřik barvy. Výsledný barevný efekt závisí na podkladu a proto je nutno dbát pokynů výrobce.

Podklad: Pegasus, Wega, Orion, Mira - použijte BC T900

Podklad: Phömix, Aquarius, Andromeda, Sirius - BC T970 nebo BC Superblack

Podklad: Gemini - použijte BC T970/zeleno-zlatá/, BC T330/zlato-červenooranžová/, BC A014/stříbrno-duhová/ nebo BC T500/modro-zeleno-zlatá/

Podklad: Mars - BC T310

Podklad Pollux: BC T130

Podklad : Venus (nutno předlakovat světlým plničem (světle šedý)

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu. Uvedené údaje jsou nezávazné a bez záruky.

Dovozce: Stanislav Musil, Pekařská 11, 350 02 Cheb, tel./fax 354 434 103, www.4CR.cz